

Koncentrat barwiący premium

PALL-X 333 COLOR CONCENTRAT

Bezrozpuszczalnikowy koncentrat barwiący do kolorowania podłóg parkietowych w połączeniu z PALL-X 333.

OPIS PRODUKTU:

Koncentrat barwiący na bazie ciekłych olejów i pigmentów, dodawany jako trzeci komponent do PALL-X 333. Połączenie PALL-X 333 z koncentratem barwiącym tworzy PALL-X 333 COLOR i nadaje się do gruntowania oraz jednoczesnego barwienia wielu typowych europejskich gatunków drewna parkietowego, w szczególności dębu, jesionu i sosny. Tak przygotowaną powierzchnię można następnie wykańczać lakierem PALL-X 96 POWER, dwukomponentowymi lakierami do parkietu PALL-X 98 i PALL-X ZERO 2K, jak również dwukomponentowym olejem do parkietu MAGIC OIL 2K ORIGINAL.

ZAKRES STOSOWANIA:

Połączenie ciekłych olejów i pigmentów w połączeniu z PALL-X 333, odpowiednie do gruntowania i jednoczesnego barwienia wielu typowych europejskich gatunków drewna parkietowego, w szczególności dębu, jesionu i sosny, pod PALL-X 96 POWER, PALL-X 98, PALL-X ZERO 2K oraz MAGIC OIL 2K ORIGINAL.

Koncentrat stosować wyłącznie w połączeniu z PALL-X 333!

NADAJE SIĘ DO:

- ▶ Szlifowanych i szpachlowanych parkietów oraz podłóg drewnianych
- ▶ Parkietów na ogrzewaniu podłogowym



ZALETY PRODUKTU / WŁAŚCIWOŚCI:

- ▶ Stosując pigmenty koloru, można indywidualnie dobrać wygląd drewna.
- ▶ EMICODE EC 1 / Bardzo niska emisja

DANE TECHNICZNE:

Rodzaj opakowania:	opakowanie z tworzywa sztucznego
Wielkość opakowania:	0,2 l
Okres przechowywania:	co najmniej 24 miesiące
Proporcje mieszania:	4 : 1 : 1 z PALL-X 333
Zużycie na warstwę:	ok. 25–50 ml/m ²
Minimalna temperatura stosowania	W temperaturze 20°C i przy względnej wilgotności powietrza 50%
Idealna temperatura stosowania:	od 18 - 25°C przy względnej wilgotności powietrza 35 – 65%
Żywotność mieszanki:	ok. 1 godzina
Możliwość dalszej obróbki:	Zasadniczo po upływie 24 godzin* można nakładać PALL-X 96 POWER, PALL-X 98, PALL-X ZERO 2K lub MAGIC OIL 2K ORIGINAL

*W temperaturze 20°C i przy względnej wilgotności powietrza 50%

Zużycie oraz czas schnięcia mogą się wahać w zależności od chłonności i właściwości powierzchni olejowanego gatunku drewna lub rodzaju parkietu.

PRZYGOTOWANIE:

Użytkownik powinien wykonać na przeznaczony do obróbki podłodze parkietowej próbną powierzchnię o identycznej strukturze (łącznie z olejem lub lakierem) oraz takim samym przebiegiem prac, aby przedstawić ją klientowi do akceptacji pod względem odcienia i wyglądu.



WAŻNE WSKAZÓWKI:

Pył szlifierski w systemach produktów wysychających pod wpływem tlenu jest samozapalny – niebezpieczeństwo pożaru. Po zakończeniu prac szlifierskich należy nasączyć pył szlifierski wodą i usuwać w szczelnie zamkniętych pojemnikach!

Przy kontakcie produktu z padami lub materiałami tekstylnymi istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu.

WAŻNE WSKAZÓWKI:

- ▶ Najlepsze warunki do stosowania to temperatura 18-25°C i wilgotność względna powietrza >35% i <65%. Niskie temperatury i wysoka wilgotność względna powietrza wydłużają, natomiast wysokie temperatury i niska wilgotność względna powietrza skracają czas schnięcia.
- ▶ Wiele gatunków drewna egzotycznego, takich jak np. drewno tekowe, ipe lapacho, dąb wędzony czy wenge, a także drewno drzew iglastych, zawiera składniki (np. tzw. inhibitory, żywice lub wtrącenia mineralne), które mogą powodować istotne spowolnienie procesu schnięcia, trudności w pokryciu powierzchni lub zmiany koloru. Ze względu na różnorodność i zupełnie różne właściwości takich gatunków drewna należy zawsze zwrócić się z zapytaniem o możliwość zastosowania preparatu oraz wykonać próbę przydatności.
- ▶ Oryginalnie zapakowany produkt przechowywany w suchym miejscu zachowuje trwałość przez co najmniej 12 miesięcy. Chronić przed mrozem oraz temperaturami powyżej 40°C.
- ▶ Po dodaniu utwardzacza nie wolno szczelnie zamykać pojemnika – niebezpieczeństwo eksplozji!
- ▶ W przypadku desek podłogowych z fugami i/lub desek fazowanych zalecamy zasięgnięcie porady w zakresie stosowania.
- ▶ W przypadku bruku drewnianego zużycie może bardzo mocno wzrosnąć (ok. 140 ml/m²), dlatego w przypadku bruku drewnianego / parkietu układanego w przekroju czołowym drewna należy przed dalszą obróbką zapewnić czas schnięcia wynoszący co najmniej 72 godziny.
- ▶ W przypadku dużych powierzchni, w celu uniknięcia niewielkich wahań koloru związanych z różnymi partiami produktów, zalecamy, aby zawartość wszystkich pojemników oraz koncentraty kolorów przelać najpierw do jednego pojemnika, a następnie przygotowywać potrzebne ilości częściowe poprzez wymieszanie z utwardzaczem.
- ▶ Kolorowe parkiety olejowane są unikatem. Lekkie niejednorodności koloru są dopuszczalne i często nieuniknione.
- ▶ Oleje przy braku dostępu światła tendencję do żółknięcia (żółknięcie w ciemności).
- ▶ Obowiązujące i zalecane do szczególnego przestrzegania są m.in. następujące normy i instrukcje: DIN 18356 „Układanie parkietów” i bruku parkietowego” oraz DIN 18365 „Roboty podłogowe/wykładzinowe”.

OCHRONA PRACY I ŚRODOWISKA:

Nie zawiera rozpuszczalników. Niepalny, istnieje jednak ryzyko samozapłonu! (patrz "Ważna uwaga"). Podczas stosowania zasadniczo zaleca się stosowanie kremów ochronnych do rąk i wietrzenie pomieszczeń

roboczych. Zawiera bis (2-etyloheksanian) kobaltu. Może powodować reakcje alergiczne. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast dokładnie wypłukać wodą i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem. Należy przestrzegać uwag dotyczących zagrożeń i bezpieczeństwa stosowania zamieszczonych na etykiecie pojemnika oraz karty charakterystyki produktu.

USUWANIE ODPADÓW:

Pozostałości produktu należy w miarę możliwości gromadzić do ponownego wykorzystania. Nie wylewać do kanalizacji, zbiorników wodnych ani gruntu. Dokładnie opróżnione, niekapiące opakowania z tworzywa sztucznego mogą być powtórnie przerobione w procesie recyklingu. Opakowania z płynną pozostałością preparatu oraz zgromadzone płynne resztki produktu są odpadem specjalnym. Opakowania z resztkami produktu, który uległ utwardzeniu, są odpadem budowlanym