

Dwukomponentowe oznakowanie boisk na podłogach sportowych

# SPORT COLOR 2K

Wodna, dwukomponentowa farba do oznakowania pól gry na podłogach sportowych

## OPIS PRODUKTU:

Doskonała przyczepność na RZ Turbo Protect i PALL-X Sport 2K, a także na linoleum (Gerflor), PVC, PUR oraz syntetycznym kauczuku. W przypadku specjalnych wykładzin kauczukowych należy zasięgnąć doradztwa technicznego dotyczącego zastosowania.

## ZAKRES STOSOWANIA:

PALLMANN SPORT-COLOR 2K jest dwuskładnikową farbą na bazie wody do malowania oznaczeń na boiskach sportowych przeznaczoną do malowania oznaczeń liniowych na boiskach przez wykonawców podłóg sportowych zgodnie z DIN 18032.

### RAL-Kolory standardowe RAL:

RAL-1018 jasnożółty  
RAL-5012 jasnoniebieski  
RAL-2004 pomarańczowy  
RAL-6025 zielony  
RAL-3000 ognistoczerwony  
RAL-9016 biały  
RAL-5010 niebieski goryczkowy  
RAL-9017 czarny

Kolorystyka zbliżona do palety RAL.

Farby do malowania linii nie można szlifować.



## ZALETY PRODUKTU / WŁAŚCIWOŚCI:

- ▶ Bardzo dobra odporność na obciążenia mechaniczne i chemiczne
- ▶ Wysoka zdolność wypełniania
- ▶ Szybkie schnięcie
- ▶ Zgodna z TRGS 617
- ▶ Uszczelnienie wodne z utwardzaczem zawierającym izocyjanian, zawartość rozpuszczalników do 15%, bez N-metylopirolidonu

## DANE TECHNICZNE:

|                                  |                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj opakowania:               | opakowanie z tworzywa sztucznego                                   |
| Wielkość opakowania:             | 1,1 litra                                                          |
| Okres przechowywania:            | minimum 12 miesięcy                                                |
| Proporcje mieszania:             | 10 : 1                                                             |
| Zużycie na warstwę:              | ok. 10 - 12 ml/mb przy szerokości linii 5 cm                       |
| Wydajność:                       | ok. 83 - 100 mb/litr                                               |
| Minimalna temperatura stosowania | W temperaturze 20°C i przy względnej wilgotności powietrza 50%     |
| Idealna temperatura stosowania:  | pomiędzy 18 - 25°C i przy względnej wilgotności powietrza 35 - 65% |
| Żywotność mieszanki:             | ok. 2 godziny*                                                     |
| Kolejne warstwy:                 | po ok. 2 - 3 godzinach*                                            |

\*w temperaturze 20°C i wilgotności względnej powietrza 50%

## PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Powierzchnia przeznaczona do lakierowania musi być czysta, sucha, wolna od zanieczyszczeń oraz przygotowana zgodnie z uznanymi zasadami sztuki budowlanej.

**WAŻNE WSKAZÓWKI:**

- ▶ Najlepsze warunki do stosowania to temperatura 18 - 25°C i wilgotność względna powietrza >35% i <65%. Niskie temperatury i wysoka wilgotność względna powietrza wydłużają, natomiast wysokie temperatury i niska wilgotność względna powietrza skracają czas schnięcia.
- ▶ Wiele gatunków drewna egzotycznego, takich jak np. drewno tekowe, ipe lapacho lub wenge, a także drewno drzew iglastych, zawiera składniki (np. tzw. inhibitory, żywice lub wtrącenia mineralne), które mogą powodować istotne spowolnienie procesu schnięcia, trudności w pokryciu powierzchni lub zmiany koloru. Ze względu na różnorodność i zupełnie różne właściwości takich gatunków drewna należy zawsze zwrócić się z zapytaniem o możliwość zastosowania preparatu oraz wykonać próbę przydatności.
- ▶ Oryginalnie zapakowany produkt przechowywany w suchym miejscu zachowuje trwałość przez 12 miesięcy. Chronić przed mrozem oraz temperaturami powyżej 40°C.
- ▶ Po dodaniu utwardzacza nie wolno szczelnie zamykać pojemnika – niebezpieczeństwo eksplozji!
- ▶ W przypadku malowania farbą wiekszych powierzchni należy zasięgnąć porady technicznej.
- ▶ Obowiązujące lub zalecane do przestrzegania są m.in. następujące normy i instrukcje: DIN 18 356 „Roboty przy układaniu parkietów”.

**OCHRONA PRACY I ŚRODOWISKA:**

Uszczelnienie wodne środkiem sieciującym zawierającym izocyjanian, zawartość rozpuszczalnika nie 15%. Nadaje się jako substytut do wysoko parabolitowych środków do czyszczenia powierzchni na bazie silnych rozpuszczalników. Comp. A: Bez etykiety. Comp. B: Zawiera prepolimeryzowane izocyjaniany. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe. Może powodować reakcje alergiczne skóry. Może podrażniać drogi oddechowe. Oba składniki: Podczas i po zastosowaniu wietrzyć pomieszczenie, stosować krem ochronny i rękawice ochronne / gogle. Unikać kontaktu z oczami i skórą. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast dokładnie wypłukać wodą i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem. Unikać uwalniania do środowiska. Należy przestrzegać uwag dotyczących zagrożeń i bezpieczeństwa stosowania zamieszczonych na etykiecie pojemnika oraz karty charakterystyki produktu.

**USUWANIE ODPADÓW:**

Zbierz pozostałości produktu w miarę możliwości je zużyj. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, dróg wodnych lub gleby. Dokładnie opróżnione, niekapiące opakowania z tworzywa sztucznego mogą być powtórnie przerobione w procesie recyklingu. Opakowania z płynną pozostałością preparatu oraz zgromadzone płynne resztki produktu są odpadem specjalnym. Pojemniki ze stwardniałą resztkową zawartością stanowią odpady budowlane. Zbierz pozostałości produktu, wymieszaj oba składniki, pozwól na stwardnienie i utylizację jako odpad budowy.